



0992

Tranås Cementvarufabrik AB, Majmålavägen 2, SE-573 38 TRANÅS
07

WSB Clean minireningsverk 25 PE, art.nr B1984

DoP-WSBClean-25-till-50-PE-betong-2020

SE-EN 12566-3:2016

Prefabricerat minireningsverk avsett för rening av hushållspillvatten upp till 25 PE
Tillverkningsmaterial: Betong

Reningens verkningsgrad Testad vid en organisk medelbelastning om 2,1 kg BOD ₇ /d.	COD:	95,6 %
	BOD ₇ :	99,2 %
	Suspended solids:	97,3 %
	Ammoniumkväve, NH ₄ -N:	95,3 %
	Totalkväve, N _{tot} :	61,4 %
	Totalfosfor, P _{tot} :	94,8 %
Nominell organisk daglig belastning	1,5 kg BOD/dygn	
Nominellt hydrauliskt dagligt flöde (Q_N)	3,75 m ³ /dygn	
Vattentäthet	Uppfyller, vattentest	
Bärförmåga	Max överfyllnadshöjd 0,61 m Max grundvattennivå, 1,63 m (våt)	
Beständighet	Uppfyller, metod för betong	
Reaktion mot brandpåverkan	Klass A1	
Utsläpp av farliga ämnen	NPD (Ingen prestanda testad)	